

## СТОПЗВУК БП ФЛОР

ТУ 5767-003-81552342-2013

ТНВЭД 6806100008



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СтопЗвук БП Флор – это негорючая звукоизолирующая плита на основе базальтового волокна. Используется в качестве шумоизоляционного слоя при устройстве «плавающих» полов. Горизонтальное направление волокон уменьшает динамическую жесткость, что приводит к улучшению звукоизоляции от ударного и воздушного шума в конструкции пола.

### СОСТАВ

- волокна минеральной (каменной) ваты;
- синтетическое связующее.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Площадь плиты, м <sup>2</sup>	Количество плит в упаковке, шт	Площадь упаковки, м <sup>2</sup>
СтопЗвук БП Флор	1 200	600	20	0,72	8	5,76

### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	СтопЗвук БП Флор
Снижение ударного шума под стяжкой $\Delta L_{nw}$ , дБ	35
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	90 - 100
Класс пожарной опасности	КМ0
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее	15
Коэффициент теплопроводности ( $\lambda$ ), Вт/м °С	0,035
Кратковременное водопоглощение, кг/м <sup>2</sup> , не более	1
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течение заданного длительного времени, кг/м <sup>2</sup> , не более	3

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в качестве шумоизоляционного слоя в конструкциях «плавающих» стяжек в любых типах помещений для защиты от ударного и воздушного шума.

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- абсолютно негорючий материал;
- не подвергается гниению и воздействию насекомых;
- высокий индекс изоляции по снижению ударного шума;
- толщина всего 20 мм.

### СЕРТИФИКАТЫ

1. Сертификат ВИБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН.
2. Сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности. Класс пожарной опасности КМ0.

### НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Вид упаковки	Размер упаковки, (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м <sup>3</sup>	Норма загрузки в еврофуру 82 м <sup>3</sup> упаковок, шт
СтопЗвук БП Флор	пачка	1200x600x160	12,5	0,12	600

Материал грузится вручную без палет для большей загрузки, поэтому обязательно наличие жесткой обрешетки в фуре. По желанию заказчика материал может укладываться на палеты, но тогда нормы загрузки значительно уменьшаются.